

DEUTSCH GEBRUIKSINFORMATION

ACCESS ABFORMMASSEN
Access Abformmassen sind additionvernetzte Silikone mit hervorragenden physikalischen und dimensionalen Eigenschaften. Access Abformmassen zeichnen sich durch hohe Präzision und Stabilität aus und können sofort oder aber innerhalb von zwei (2) Wochen nach der Abformung ausgegossen werden. Die Masse ist geruchs- und geschmacksneutral und kann in handelsübliche Desinfektionslösungen gelegt werden ohne sich zu verformen. Spezielle hydrophile Tenside in den Access Abformmassen ermöglichen ihre hohe Benetzungskar in feuchter Umgebung. Alle Viskositäten haften chemisch an anderen Viskositäten und ermöglichen daher eine breite Palette verschiedener.

ANWENDUNG

Hinweis: Für schnellere Vorgänge empfiehlt es sich zwei (2) Mischspender zu verwenden. Stets eine dünne Schicht Access Impression Material Tray Adhesive auf den sauberen trockenen Abformlöffel geben, dann fünf (5) Minuten trocken lassen. Kontakt mit Latexhandschuhen, Hämostatika, Handlotionen, Eugenol oder Schwefelverbindungen kann die Abbindeigenschaften der Access Abformmaterialien beeinträchtigen.

LÖFFEL / SPRITZTECHNIK:

- Die Access Abformmasse auf einen vorbereiteten Löffel, der mit Kleber beschichtet ist, geben. Zur Wahl stehen:
- Access Heavy, Access Monophase oder Access Purple - abhängig von der Anwendung.
- Access Gold niedrigviskos oder Access Monophase mittels einer intraoralen Access Kanülenspitze (REF 290017) direkt in den sauberen, trockenen, retrahierten Sulcus geben.

- Den gefüllten Löffel in den Mund einbringen und bis zur Abbindung ruhig halten.

PUTTY / WASCHTECHNIK: EIN SCHRITT

Hinweis: Beim Mischen keine Latexhandschuhe tragen!

- Gleiche Mengen Base und Katalysator mit den beiliegenden farbkodierte Messlöffeln aus den Behältern nehmen.
- 30 Sekunden lang durchkneten, bis keine Streifen mehr sichtbar sind.

- Das Masse so formen, dass sie in den gewählten Löffel passt, welcher bereits mit Kleber versehen ist.

- Access Gold niedrigviskos in einem Automix spritze Spender geben und mittels einer intraoralen Access Kanülenspitze (REF 290017) direkt in den sauberen, trockenen, retrahierten Sulcus geben.

- Den gefüllten Löffel einsetzen und bis zur Abbindung ungestört im Mund belassen.

PUTTY / WASCHTECHNIK: ZWEI SCHritte

Hinweis: Beim Mischen keine Latexhandschuhe tragen!

- Gleiche Mengen Base und Katalysator mit den beiliegenden farbkodierte Messlöffeln aus den Behältern nehmen.
- 30 Sekunden lang durchkneten, bis keine Streifen mehr sichtbar sind.

- Das Masse so formen, dass sie in den gewählten Löffel passt, welcher bereits mit Kleber versehen ist.

- Den gefüllten Löffel einsetzen und bis zur Abbindung ungestört im Mund belassen.

- Mit einer chirurgischen Hohlmeißelzange oder einem grobkörnigen Akrylbohrer alle interdentalen Überschüsse und/oder unterschnitte entfernen. Abformmaterial aus dem zu präparierenden Bereich entfernen.

- Access Gold niedrigviskos in einem Automix spritze Spender geben und mittels einer intraoralen Access Kanülenspitze (REF 290017) direkt in den sauberen, trockenen, retrahierten Sulcus geben.

- Den gefüllten Löffel einsetzen und bis zur Abbindung ungestört im Mund belassen.

Verarbeitungszeit

Produkt	Viskosität	Verfahren	Verarbeit*	Arbeitszeit*	Abbindezeit im Mund	Gesamtabbindezeit
Access Gold	Niedrig	Spritzinjektion	Auto	1':30"	2':45"	4':15"
Access Monophase	Mittel	Ein Schritt	Auto	2':00"	2':15"	4':15"
Access Heavy	Hoch	Löffel	Auto	2':00"	2':15"	4':15"
Access Purple	Hoch	Bissregistrierung	Auto	2':00"	2':15"	4':15"
Access Blue	Hoch	Bissregistrierung	Auto	:30"	1':00"	1':30"
Access Putty	Putty	Löffel	:30"	2':00"	2':15"	4':15"

Access Abformmaterialien dürfen nicht mit Gegenständen in Berührung kommen, die Schwefel enthalten (Latexhandschuhe, abströmende Eisensulfatlösungen etc.); da dies die Abbindung beeinflussen kann. Bei Zimmertemperatur, jedoch nicht über 24°C (75°F) lagern.

NEEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING

ACCESS AFDRUKMATERIALEN

Access afdrukmaterialen zijn reacitiesiliconen met uitstekende fysieke en vormgevende eigenschappen. Access afdrukken zijn uiterst nauwkeurig en stabiel en kunnen tot twee (2) weken na het maken van de afdruk worden opgeslagen. Het materiaal is geuren los en smakeloos, en kan in gewone desinfecterende oplossingen worden geweekt zonder zich te verven. Speciale hydrofile surfactanten zijn aan de Access afdrukmaterialen toegevoegd voor een hoge vochtbaarheid in een vochtige omgeving. Alle viscoiteiten hechten zich chemisch aan andere viscoiteiten, zodat zijn technieken mogelijk vele.

TOEPASSING

Opmerking: Voor een snellere procedure raden wij aan twee (2) mengdispensers te gebruiken.

Breng steeds een dunne laag Access trayadhesive middel voor afdrukmaterialen aan op een schone, droge afdruktray. Laat het vervolgens gedurende vijf (5) minuten drogen voordens te gebruiken. Contact met latex handschoenen, hemostatische agenten, handcrèmes, eugenol of zwavelverbindingen kunnen de uithardingskarakteristieken van Accessafdrukmaterialen beïnvloeden.

TRAY / SPUTTECHNIK:

- Knijp het Express Access afdrukmateriaal in een met hechtmiddel gecoate tray.

Afhankelijk van de toepassing kan gekozen worden voor Access Heavy, Access Monophase of Access Purple.

- Injecteer Access Gold met kunnen lage viscoiteit of Access Monophase rechtstreeks met een Access intra-orale naaldtip (REF 290017) in een schone, droge, teruggedroogde sulcuspreparatie.

- Plaats de gevulde tray in de mond en zorg dat deze stabiel blijft totdat het materiaal is uitgehard.

PASTA / WASTECHNIK: ÉÉN STAP

Opmerking: De pasta niet met latex handschoenen aanraken!

- Neem een gelijke hoeveelheid Base en Catalyst met behulp van de meegeleverde lepeljes.

- Kneed gedurende 30 seconden totdat er geen strepen meer te zien zijn.

- Stop de pasta in een met hechtmiddel gecoate tray.

- Plaats Access Gold met lage viscoiteit in een Automix injectiespuit en injecteer rechtstreeks met een Access intra-orale naaldtip (REF 290017) in een schone, droge, teruggedroogde sulcuspreparatie.

- Plaats de gevulde tray in de mond en zorg dat deze stabiel blijft totdat het materiaal is uitgehard.

PASTA / WASTECHNIK: TWEE STAPPEN

Opmerking: De pasta niet met latex handschoenen aanraken!

- Neem een gelijke hoeveelheid Base en Catalyst met behulp van de meegeleverde lepeljes.

- Kneed gedurende 30 seconden totdat er geen strepen meer te zien zijn.

- Stop de pasta in een met hechtmiddel gecoate tray.

- Verwijder alle interdentale flash en/of ondersnijdingen met chirurgische ronguers of een grofkorrelige acrylboor.

- Ontlast het te prepareren gebied.

- Plaats Access Gold afdrukmateriaal met lage viscoiteit in een Automix injectiespuit en injecteer rechtstreeks met een Access intra-orale naaldtip (REF 290017) in een schone, droge, teruggedroogde sulcuspreparatie.

- Plaats de gevulde tray in de mond en zorg dat deze stabiel blijft totdat het materiaal is uitgehard.

Werklijst

Product	Viscositeit	Teknik	Meng tijd	Werk tijd*	Zet tijd in de mond	Totale verwettings-tijd
Access Gold	Laag	Injectie met spuit	Auto	1':30"	2':45"	4':15"
Access Monophase	Medium	Eén stap	Auto	2':00"	2':15"	4':15"
Access Heavy	Hoog	Tray	Auto	2':00"	2':15"	4':15"
Access Purple	Hoog	Beetregistratie	Auto	2':00"	2':15"	4':15"
Access Blue	Hoog	Beetregistratie	Auto	:30"	1':00"	1':30"
Access Putty	Pasta	Tray	:30"	2':00"	2':15"	4':15"

Access afdrukmaterialen mogen niet in contact komen met zwavel (latex handschoenen, adstringerende oplossingen op basis van ijzersulfat, enz.); dit kan de uitharding beïnvloeden. Opslaan bij kamertemperatuur, niet hoger dan 24°C (75°F).

ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

ACCESS IMPRESSION MATERIALS (VPS – VINYL POLYSILOXANE)
Access Impression Materials are addition reaction silicones which offer excellent physical and dimensional properties. Highly accurate and stable, Access impressions may be poured immediately or up to two (2) weeks after the impression is made. The material is odorless and tasteless, and may be soaked in common disinfecting solutions without distortion. Special hydrophilic surfactants have been added to Access Impression Materials to allow them to be highly wettable in a moist environment. Any of the viscosities will chemically adhere to another viscosity, permitting a wide range of possible techniques.

APPLICATION

Note: For faster procedures, it is advisable to use two (2) mixing dispensers. Always apply a thin layer of Access Impression Material Tray Adhesive to a clean, dry impression tray. Allow to air dry for five (5) minutes before using. Contact with latex gloves, hemostatic agents, hand lotions, eugenol or sulphur compounds may interfere with the setting properties of Access Impression Materials.

AUTOMIX TECHNIQUE: ONE STEP

- Express Access Impression Material into a prepared tray, pre-coated with adhesive. Access Heavy, Access Monophase or Access Purple may be selected, depending on the application.
- Inject Access Gold low-viscosity or Access Monophase directly into a clean, dry, retracted sulcus preparation, using an Access intra oral needle tip (REF 290017).
- Seal the loaded tray into the mouth – allow to remain stable until set.

PUTTY / WASH TECHNIQUE: ONE STEP

- Note:** Do not mix putty with latex gloved hands!
- Remove equal amounts of Base and Catalyst from the jars using the supplied color coded scoops.
 - Mix by kneading together for 30 seconds until no streaks are visible.
 - Shape to fit into the desired tray, which has been pre-treated with adhesive.
 - Place loaded tray in patients' mouth – allow to remain stable until set.
 - With a surgical rongeurs or coarse grit atraumatic bur, remove all interdental flash and/or undercuts. Relieve area to be prepared.
 - With Access Gold low viscosity impression material in an automix syringe and inject directly into a clean, dry, retracted sulcus preparation using an Access intra oral needle tip (REF 290017).
 - Seal the loaded tray into the mouth; allow to remain stable until set.

PUTTY / WASH TECHNIQUE: TWO STEPS

- Note:** Do not mix putty with latex gloved hands!
- Remove equal amounts of Base and Catalyst from the jars using the supplied color code scoops.
 - Mix by kneading together for 30 seconds until no streaks are visible.
 - Shape to fit into the desired tray, which has been pre-treated with adhesive.
 - Place loaded tray in patients' mouth – allow to remain stable until set.
 - With a surgical rongeurs or coarse grit atraumatic bur, remove all interdental flash and/or undercuts. Relieve area to be prepared.
 - With Access Gold low viscosity impression material in an automix syringe and inject directly into a clean, dry, retracted sulcus preparation using an Access intra oral needle tip (REF 290017).
 - Seal the loaded tray into the mouth; allow to remain stable until set.

PUTTY / WASH TECHNIQUE: THREE STEPS

- Note:** Do not mix putty with latex gloved hands!
- Remove equal amounts of Base and Catalyst from the jars using the supplied color code scoops.
 - Mix by kneading together for 30 seconds until no streaks are visible.
 - Shape to fit into the desired tray, which has been pre-treated with adhesive.
 - Place loaded tray in patients' mouth – allow to remain stable until set.
 - With a surgical rongeurs or coarse grit atraumatic bur, remove all interdental flash and/or undercuts. Relieve area to be prepared.
 - With Access Gold low viscosity impression material in an automix syringe and inject directly into a clean, dry, retracted sulcus preparation using an Access intra oral needle tip (REF 290017).
 - Seal the loaded tray into the mouth; allow to remain stable until set.

Working Time	Product	Viscosity	Technique	Mixing Time	Working Time	Setting Time	Total Setting Time
Access Gold	Low	Wash	Auto	1':30"	2':45"	4':15"	
Access Monophase	Medium	Double Bite	Auto	2':00"	2':15"	4':15"	
Access Heavy	High	Tray	Auto	2':00"	2':15"	4':15"	
Access Purple	High	Bit Registration	Auto	2':00"	2':15"	4':15"	
Access Blue	High	Bit Registration (Fast)	Auto	:30"	1':00"	1':30"	
Access Putty	Putty	Tray	:30"	2':00"	2':15"	4':15"	

Access Impression Materials should not come in contact with sources of sulfur (latex gloves, ferric sulfate astringent solutions, etc.); setting may be affected. Store at room temperature, not to exceed 75°F (24°C).

FRANÇAIS MODE D'EMPLOI

MATÉRIAUX À EMPREINTE ACCESS

Les matériaux à empreinte Access sont des silicones réactifs d'addition qui possèdent d'excellentes propriétés physiques et dimensionnelles. Extrêmement précis et stables, les matériaux Access peuvent être coulés immédiatement ou au plus tard deux (2) semaines après la fabrication de l'empreinte. Le matériau est inodore et sans saveur et peut être trempé dans des solutions désinfectantes courantes sans distorsion. Des surfactants hydrophiles spéciaux ont été ajoutés aux matériaux à empreinte Access, leur permettant d'être extrêmement mouillables en milieu humide. Les viscosités adhèrent chimiquement l'une à l'autre, ce qui rend un large éventail de techniques possible.

CONSEILS D'APPLICATION:

- Remarque:** Pour accélérer l'intervention, il est recommandé d'utiliser deux (2) distributeurs de mélange. Toujours appliquer une fine couche d'adhésif pour nettoyer et sécher le porte-empreinte. Laisser sécher à l'air pendant cinq minutes avant usage. Contact entre les matériaux à empreinte Access et des gants en latex, des agents hémostatiques, des lotions pour les mains, de l'eugenol ou des composés sulfureux peut nuire aux propriétés de prise des matériaux.

TECHNIQUE DE PORTE-EMPREINTE ET SERINGUE:

- Extraire le matériau à empreinte Access dans un porte-empreinte préparé, portant une couche d'adhésif. On peut choisir Access Heavy, Access Monophase ou Access Purple, en fonction de l'application.
- Injecter Access Gold à faible viscosité ou Access Monophase directement dans une préparation sulculaire rétractée propre et sèche à l'aide d'un embout aiguille intra-oral Access (REF 290017).</

NORSK

BRUKSANVISNING

ACCESS AVTRYKKSMASTERE (VPS - VINYL POLYSILOXAN)

Access avtrykksmateriale er komposittsilikoner med utmerket dimensjonsstabilitet og ditt fysiske egenskaper. Meg et nøyaktig og stabil. Access avtrykk kan derfor støpes ut med en gang, eller inntil til (2) uker etter at avtrykkene er tatt. Materiale er uten lukt og smak, og kan senkes ned i vangelige desinfiseringsmidler uten forringelse. Spesielle hydrofille surfaktanter er tilsett Access avtrykksmateriale for at skal være i motstandsdyktige overfor fugtige miljøer. Alle viskositetene vil kjemisk binde seg til en av andre viskositetene, noe som gjør et bredd spekter av teknikker mulig.

PÅFØRING

Merk: For raskere prosedyrer er det anbefalt å bruke to (2) blandedispensere.

Legg alltid et tynt lag Access avtrykksmateriale skje festemiddel i en ren, tørr avtrykkskjede. La det tørke i fem (5) minutter før bruk.

Kontakt med latekshansker, hemostatiske midler, håndkremer, eugenol eller svovelforbindelser kan påvirke herdeegenskapene til Access avtrykksmateriale.

SKJE / SPRØYTETEKNIKK:

- Trykk ut Access avtrykksmateriale i en skje, som på forhånd er belagt med festemiddel. Access Heavy, Access Monophase eller Access Purple kan velges, avhengig av påføringsmetode.

- Sprøy Access Gold lavviskost eller Access Monophase direkte i en ren, tørr tilbaketrekket sulcuspreparering ved bruk av en Access intraoral nålespiss (REF 290017).

- Plasser den fylte skjeen i munnen - hold den i ro til materialet er herdet.

PUTTY / VASKETEKNIKK: ETTRINN

Merk: Bruk ikke latekshansker ved blanding av putty!

- Bruk de medfølgende fargekodede skjeene til å ta like mengder med base og katalysator fra krukkenne.

- Bland godt sammen i 130 sekunder til alle stripene er borte.

- Form materialet i den valgte skjeen som på forhånd er behandlet med festemiddel.

- Fyll Access Gold lavviskost materiale i en blandesprøyte og sprøy direkte i en ren, tørr tilbaketrekket sulcuspreparering ved bruk av en Access intraoral nålespiss (REF 290017).

- Plasser den fylte skjeen i munnen; hold den i ro til materialet er herdet.

PUTTY-VASKETEKNIKK: TOTRINN

Merk: Bruk ikke latekshansker ved blanding av putty!

- Bruk de medfølgende fargekodede skjeene til å ta like mengder med base og katalysator fra krukkenne.

- Bland godt sammen i 130 sekunder til alle stripene er borte.

- Form materialet i den valgte skjeen som på forhånd er behandlet med festemiddel.

- Plasser den fylte skjeen i pasientens munn - hold den i ro til materialet er herdet.

- Fjern alle interdentale flash og/eller undersnitt med en kirurgisk rengøringsstang eller et grovt akryl-bor. Avlast området som skal prepareres.

- Fyll Access Gold lavviskost materiale i en blandesprøyte og sprøy direkte i en ren, tørr tilbaketrekket sulcuspreparering ved bruk av en Access intraoral nålespiss (REF 290017).

- Plasser den fylte skjeen i munnen; hold den i ro til materialet er herdet.

Arbeidstid

Produkt	Viskositet	Teknikk	Blanding Tid	Arbeid* Tid	Herdig Tid i munnen	Total Herdig Tid
Access Gold	Lav	Sprøyteinjisering	Auto	1:30*	2:45*	4:15*
Access Monophase	Medium	Et trinn	Auto	2:00*	2:15*	4:15*
Access Heavy	Høy	Skje	Auto	2:00*	2:15*	4:15*
Access Purple	Høy	Bitt registrering	Auto	2:00*	2:15*	4:15*
Access Blue	Høy	Bitt registrering	Auto	:30*	1:00*	1:30*
Access Putty	Putty	Skje	:30*	2:00*	2:15*	4:15*

Access avtrykksmateriale må ikke komme i kontakt med svovelkilder (latekshansker, sammentrekkende løsninger av jernsulfat etc.); dette kan påvirke herdingen. Oppbevares i romtemperatur, må ikke overstige 24 °C (75 °F).

SUOMI KÄYTÖÖHJEEET

ACCESS-JÄLJENNÖSMATERIAALIT (VPS - VINYL - POLYSILOXANE)

Access-jäljenösmaterialit ovat fyysisäitä ja liuottuvuudellisia ominaisuuksiaan erinomaisia additioreaktiosilikonuja. Eriittain tarkeitä ja vakaat Access-jäljenösmaterialit voivat välittömästi tai jopa kahden (2) viikon kuluttua painamisen jälkeen. Materiaali on hajutonta ja matonta, ja se voidaan upotata yleisiin desinfointiliukosin aiheuttamata vääristymään. Erityiset hydrofiliset pinta-aktivitait aineet tekevät Access-jäljenösmaterialeista hyvin kastuvia kosteassa ympäristössä. Jokainen siitti kiinnityt kemiaalisesti toiseen siittoon, jolloin käytettäväissä on useita eri tekniikoita.

KÄYTÖT

Huomaa: Toimenpiteen nopeuttamiseksi on suositeltavaa käyttää kahta (2) sekoitussuoritusta.

Lisää aina ohut kerros Access-jäljenösmaterialin alustallemaan puhtaaseen ja kuivaan jäljenöslastaan. Anna kuiva huoneilmassa viiden (5) minuutin ajan ennen käytöä. Kosketus latekksiasineisiin, hemostaatiisiin aineisiin, käsivoiteisiin, eugenoliin tai rikkyydisteisiin voi vaikuttaa Access-jäljenösmaterialeihin koottumismaisuuksia.

ALUSTA / JA NEULAMENETELMÄ:

- Aseta Access-pikaljennösmaterialia valmistellulle, liimalla päälystettylle alustalle. Access Heavy, Access Monophase tai Access Purple valitaan käytöökseen sopivaksi.

- Irrota matalaistikoinen Access Gold tai Access Monophase suoraan puhtaaseen, kuivaan ja vetätyneeseen sulcuspreparatiin suunsiisäisellä Access-neulalla (VIITE 290017).

- Aseta ladattu alusta suuhun ja pidä paikoillaan, kunnes se on kovertunut.

KITTAUS / JA PESUMENETELMÄ: YKSIVAIHEINEN

Huomaa: Älä sekoita kittaa latekksiasineet käsissä!

- Ota purkeista yhtä suuret määrät pohja-ainetta ja katalysaattoria muuna toimitettujen värikoodattujen kaavinten avulla.

- Sekoita vaahtamalla 30 sekunnin ajan, kunnes raitoja ei enää näy.

- Muotolle haluttuun, liimalla esikäsitteilyyn alustaan sopivaksi.

- Aseta matalaistikoinen Access Gold automaattisekoiusruskuun ja irrota suoraan puhtaaseen, kuivaan ja vetätyneeseen sulcuspreparatiin suunsiisäisellä Access-neulalla (VIITE 290017).

- Aseta ladattu alusta suuhun ja pidä paikoillaan, kunnes se on kovertunut.

KITTAUS / JA PESUMENETELMÄ: KAKSIVAIHEINEN

Huomaa: Älä sekoita kittaa latekksiasineet käsissä!

- Ota purkeista yhtä suuret määrät pohja-ainetta ja katalysaattoria muuna toimitettujen värikoodattujen kaavinten avulla.

- Sekoita vaahtamalla 30 sekunnin ajan, kunnes raitoja ei enää näy.

- Muotolle haluttuun, liimalla esikäsitteilyyn alustaan sopivaksi.

- Aseta ladattu alusta polttamaan suuhun ja pidä paikoillaan, kunnes se on kovertunut.

- Poista kaikki jäysteet ja epätasaisuudet kirurgisilla pihdeillä tai karkearakkeella akryylihomamakivellä. Vapauta valmisteltava alue.

- Aseta matalaistikoinen Access Gold automaattisekoiusruskuun ja irrota suoraan puhtaaseen,

kuivaan ja vetätyneeseen sulcuspreparatiin suunsiisäisellä Access-neulalla (VIITE 290017).

- Aseta ladattu alusta suuhun ja pidä paikoillaan, kunnes se on kovertunut.

Työstöaika

Tuote	Viskositetti	Menetelmä	Sekoitus aika	Työstö* aika	Kovettumisaika suussa	Kovettumisaika yhteenä
Access Gold	Matala	Ruiskuinjektilo	Auto	1:30*	2:45*	4:15*
Access Monophase	Keskitaso	Yksivaiheinen	Auto	2:00*	2:15*	4:15*
Access Heavy	Korkea	Alusta	Auto	2:00*	2:15*	4:15*
Access Purple	Korkea	Alusta	Auto	2:00*	2:15*	4:15*
Access Blue	Korkea	Alusta	Auto	:30*	1:00*	1:30*
Access Putty	Kitti	Skje	:30*	2:00*	2:15*	4:15*

Access-jäljenösmaterialeja ei saa päästää kosketuksiin rikkilähteiden kanssa (latekksasinet, rautasulfaattipitoiset kutistavat liuokset jne.), sillä se voi vaikuttaa kovertumiseen. Säilytetävää huoneenlämpötilassa, alle 24 °C.

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

MATERIALI PER IMPRONTA ACCESS

I materiali per impronte Access sono siliconi per addizione dotati di eccellenti proprietà fisiche e dimensionali. Altamente accurati e stabili, le impronte Access possono essere formate immediatamente o fino a due (2) settimane dopo che è stata presa l'impronta. Il materiale è privo di odore e sapore e può essere immerso in soluzioni disinfettanti comuni senza creare distorsioni. Sono stati aggiuntati a questi materiali degli speciali surfattanti idrolifici che consentono loro di bagnarsi in ambiente umido senza causare distorsioni. Ognuno dei materiali viscosi aderisce chimicamente ad un altro materiale viscoso, consentendo in tal modo di utilizzare una vasta gamma di possibili tecniche.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Note: Per procedere più velocemente, è consigliabile utilizzare due (2) dispenser per miscelazione.

Applicare sempre uno strato sottile di adesivo per portaimpronte per materiali per impronte Access ad un portaimpronte pulito e asciutto. Prima di utilizzarlo, lasciare asciugare all'aria per (5) minuti.

Il contatto con guanti in lattice, agenti emostatici, creme per le mani, prodotti contenenti eugenolo o zolfo, può interferire con le proprietà di solidificazione dei materiali per impronte Access.

TECNICA CON PORTAIMPRONTE / SIRINGA

- Erogare il materiale per impronte Access un portaimpronte preparato, rivestito di adesivo. A seconda dell'applicazione, si può scegliere Access Heavy, Access Monophase o Access Purple.

- Iniettare Access Gold a bassa viscosità o Access Monophase direttamente in un solo retratto pulito e asciutto, utilizzando la punta di un ago intratrale Access (REF 290017).

- Sistemare il portaimpronte contenente il materiale nel cavo orale e lasciare in posa fino a che non si solidifca.

TECNICA PUTTY / WASH: MONOPASE

Note: non impastare il putty indossando guanti di lattice!

- Rimuovere quantità uguali di base e di catalizzatore dai loro contenitori utilizzando i misurini con il codice a colore indicazioni.

- Mescolare impastando insieme per 30 secondi fino a che le strisce di colore non sono più visibili.

- Formare in modo da adattarsi al portaimpronte desiderato che è stato pretrattato con adesivo.

- Posizionare il portaimpronte nel cavo orale e lasciare in posa fino a che non si solidifca.

- Utilizzando pinze ossitive o una fresca acrilica a grana grossa, rimuovere il materiale interdentale in eccesso e/o i soli tosquadrati. Liberare l'area che deve essere preparata.

- Mettere il materiale per impronte Access Gold a bassa viscosità in una siringa automiscelante e iniettare direttamente in un solo retratto pulito e asciutto, utilizzando la punta di un ago intratrale Access (REF 290017).

- Sistemare il portaimpronte contenente il materiale nel cavo orale e lasciare in posa fino a che non si solidifca.

TECNICA PUTTY / WASH: DUE FASI

Note: non impastare il putty indossando guanti di lattice!

- Rimuovere quantità uguali di base e di catalizzatore dai loro contenitori utilizzando i misurini con il codice a colore indicazioni.

- Mescolare impastando insieme per 30 secondi fino a che le strisce di colore non sono più visibili.

- Formare in modo da adattarsi al portaimpronte desiderato che è stato pretrattato con adesivo.

- Posizionare il portaimpronte nel cavo orale e lasciare in posa fino a che non si solidifca.

- Utilizzando pinze ossitive o una fresca acrilica a grana grossa, rimuovere il materiale interdentale in eccesso e/o i soli tosquadrati. Liberare l'area che deve essere preparata.

- Mettere il materiale per impronte Access Gold a bassa viscosità in una siringa automiscelante e iniettare direttamente in un solo retratto pulito e asciutto, utilizzando la punta di un ago intratrale Access (REF 290017).

- Sistemare il portaimpronte contenente il materiale nel cavo orale e lasciare in posa fino a che non si solidifca.

Tempo di Lavoro

Prodotto	Viscosità	Tecnica	Tempo di miscelazione	Tempo di lavoro*	Tempo di posa in bocca	Tempo di solidificazione totale

</tbl_r